



Siebdruckfarben aus  
WIEDERHOLD Platz  
Nürnberg

# TP 253L

## Silikon Yüzeyler için İki karışımli Tampon ve Serigrafi Mürekkebi

### Özellikleri ve kullanıldığı yerler:

TP 253L, bazı silikon yüzeylere uygun bir TAMPON ve SERİGRAFİ mürekkebidir. Basılacak silikon cinsine uygun olup olmadığı, test baskıları yapılarak, saptanmalıdır.

Mürekkep, iki karışımli olarak kullanılır. Baskıdan evvel, mürekkebe % 10 sertleştirici TP219L (100 gr. mürekkebe, 10 gr. TP219L ) katılır.

Sertleştirici TP219L ' diğer iki karışımli mürekkeplerde kullanılan TP219 dan farklı olup, birbirinin yerine kullanılamazlar.

Silikon yüzeye tutma problemi olduğunda, mürekkebe , %2 (100 gr. mürekkebe, 2 gr)

**Additiv S** katılarak, daha iyi sonuç alınıp alınmadığına bakılmalıdır.

**Additiv S**'in katma oranı %2' yi geçmemelidir.

Sertleştirici katılmış mürekkep , soğuk havalarda, 24 saat kullanılabilir. Sıcak havalarda ise, kullanılabilme müddeti, 10 - 12 saat civarındadır. Additiv S katılmış mürekkepte, kullanma müddeti daha kısadır.

### İnceltme :

Mürekkebin inceltilmesi için, **Serisan SA2** kullanılır.

### Fırınlama :

Baskıların, **160 derece** sıcaklıkta, en az **15 dakika**, fırınlanması gerekir. 160 dereceden daha düşük sıcaklıklarda, müddet uzatılsa bile, mürekkep sertleşmeyebilir. **DİKKAT** : Beyaz renkli silikon üzerine yapılan baskıların fırınlanması sonucu, beyaz silikonda sararma meydana gelebilir.

### Temizleme :

Baskı kalıbı ve rakle temizliği, baskı kalıbını bozmayan, **SERİSAN Üiversal Temizleyici S 77** ile yapılır.

**Ambalajı:** Mürekkep : Litre veya 200 gr.

Sertleştirici TP219L : 50 gr.

Additiv S : 50 gr.

*NOT.. Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi çalışma koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geçmelidir.*

**SERİSAN** İ.M.Ç. 5.Blok No. 5651 Unkapanı 34 134 İSTANBUL  
Tel.:( 0212) 5284115 - 5116461 Fax.:( 0212) 5284116  
www.serisan.com.tr e-mail:serisan@serisan.com.tr