

**Termoplastik Yüzeyler için  
Tampon ve Serigrafi Mürekkebi**

**Özellikleri :**

Termoplastiklerin büyük bir kısmına, özellikle , Plexiglas, Perpex, Resartglas gibi POLİMETAKİLATLAR, sert ve yumuşak PVC , kristal veya antişok POLİSTREN, POLİKARBONAT, yüzeylere uygulanan, parlak, dış etkenlere ve sürtünmeye dayanıklılığı yüksek, organik pigmentlerden imal edilmiş **NON TOKSİN** bir serigrafi mürekkebi olup ağır metaller içermez. Alkollere dayanıklılığı sınırlıdır.  
**POLİETİLEN ve POLİPROPİLEN yüzeylere uygun değildir.**

**Renk skalası :**

Stoklarımızda, 11 ana renkten oluşan **C-MIX 2000** serisi renkler mevcut olup, WIEDERHOLD RENK FORMÜLLERİ kullanılarak, **PANTONE, RAL ve HKS** kataloglarındaki, renklerin elde edilmesi mümkündür. (Renk formülleri firmamızdan sağlanabilir.)

**İnceltilmesi:**

WIEDERHOLD TP 272-NT , kıvamlı hazırlanmış olup, baskıdan evvel inceltilmesi gerekir. İnceltme % 15-30 TS Tampon Sulandırıcısı 'nın ilavesi ile mürekkep bal kıvamına getirilmeye kadar yapılır. WIEDERHOLD TP 272-NT 'nin çabuk kuruyan bir mürekkep olması sebebi ile, klişe ve tamponda kuruma olmaması için, TG Tampon Geciktiricisi'nden de ilave edilmesi gerekebilir.

**Kuruma müddeti :**

Normal sıcaklıktaki ( 20-25 °C ) havada : 5 - 10 dakika , 40° - 60° C sıcak hava sirkülasyonlu fırında : 10 saniye. Ancak, bu müddet sonunda da , mürekkep içinde bir miktar çözücü veya geciktirici kaldığından, mürekkebin tutuculuk testlerinin 1 gün sonra yapılması uygun olur.

**Yıldız mürekkepler :**

Sarı, bakır veya gümüş yıldız mürekkepler, WIEDERHOLD TP 272-NT / B yıldız verniğine, ezilerek karışıma hazırlanmış olan yıldız pastaları, **B 75**(Açık sarı), **B76**(sarı), **B78**(Bakır) veya **B 79** (Gümüş) yıldız pastaları karıştırılarak hazırlanır. Karışım oranlarının aşağıda belirtilen miktarda alınması uygundur:

Sarı ve bakır yıldızlar : 100 gr TP 272/B vernik 30 -35 gr. yıldız pasta  
Gümüş yıldız : 100 gr. TP 272/B vernik 18 -20 gr. yıldız pasta

**Temizleme :**

Klişe ve rakle temizliği , **SERİSAN Üniversal Temizleyici S 77** ile yapılır.

**Ambalajı :** 1 litrelik veya 200 gr.lık kutularda

**NOT..** Bu teknik bülten, yapılan tecrübeler sonucu hazırlanmış olup, herhangi bir garantiyi kapsamaz. Her kullanıcı, kendi çalışma koşullarında tecrübeler yapıp, sonucun uygunluğunu saptadıktan sonra seri üretime geçmelidir.

**SERİSAN** İ.M.Ç. 5.Blok No. 5651 Unkapanı 34134 / İSTANBUL  
Tel.:( 0212) 5284115 - 5116461 Fax.:( 0212) 5284116  
www.serisan.com.tr e-mail:serisan@serisan.com.tr